

PAPIERFABRIK NETTEMÜHLE GmbH & Co. KG

56727 Mayen

Papierfabrik Nettemühle GmbH & Co. KG, Postfach 1654, 56706 Mayen

Bäko Zentrale Süddeutschland

Technisches Datenblatt Einschlag „Cellulose“ ca. 38/40g/m²
Ihre Art.-Nr. 640024, 640025, 640026, 640027, 600631, 600684 und 600658

		ISO	
Flächengewicht	g/m ²	536	40/42
Bruchwiderstand	N/15mm	1924-2	28
breitbezogene Bruchkraft	KN/m	1924-2	1,9
Reißlänge	m	1924-2	4500
Berstfestigkeit	KPa	2758	88
Weisse Tappi		2470	77
Aschegehalt	%	2144	20
Wasseraufnahme-Cobb60	g/m ²	535	25(+/-5)

Rohstoffbasis: 5% Frischfaser und 95% recycelte Faser

19101012

Papierfabrik Nettemühle
GmbH & Co. KG
Tel. 02651 9886-0
Postfach 1654
56727 Mayen

Papierfabrik Nettemühle GmbH & Co. KG
56727 Mayen Nikolaus-otto-Straße 8
Telefon 02651 9886-0
Telefax 02651 988624
www.nettemuehle.net
info@nettemuehle.net

Steuer-Nr. 29/200/0916/0
HRA 20336 Amtsgericht Koblenz
Bankverbindung
KSK Mayen, Kto. MALADE51MYN
DE67 57650010 00000 20685

Komplementär :
Manfred Sax GmbH, Mayen
HRB 20780 Amtsgericht Koblenz
Geschäftsführer: Manfred Sax
Gerichtsstand u. Erfüllungsort: 56727 Mayen