

Produkt Spezifikation

Type 5038

Taconic's 5038 ist ein PTFE beschichtetes Glasgewebe Produkt mit einem Standard PTFE Anteil. Hauptsächlich verwendet als mittlere Qualität Backfolien oder Verpackungsmaterial, 5038 ist oft als eine robuste Alternative mit hervorragendem Wert und Leistung bietet in den Lebensmittel, Composite & Kunststoff Branchen betrachtet. Standard Breiten von 5038 umfassen 1000mm, 1200mm & 1500mm.

Produkt Eigenschaften	Einheiten	Wert	Toleranz	Prüfmethod
Produkt Name		5038		
Trägergewebe		E-glass		
Beschichtung		PTFE		
% Beschichtung		64	+/-2%	
Nennstärke	Mikrons	70		
Gesamt Gewicht	g/sqm	135	+/-5%	
Gebrauchstemperatur	°Celsius	-73° bis +260°		
Oberflächenwiderstand	Mega Ohms	N/A		
Durchschlagsfestigkeit	Volts	2500	Typisch	BS 903 C5
		2000	Minimum	
Adhäsion (Haftung)	N/5cm	N/A	Typisch	ISO 2411
		N/A	Minimum	
Zugfestigkeit	N/5cm	800	Typisch Kette	ISO 1421
		500	Min Kette	
		N/A	Typisch Schuß	
		N/A	Min Schuß	
Reißfestigkeit	N	15	Typisch Kette	ISO 4874-1
		10	Min Kette	
		N/A	Typisch Schuß	
		N/A	Min Schuß	

Die Informationen in diesem Dokument enthaltenen Angaben basieren auf unseren allgemeinen Erfahrungen und erfolgt nach bestem Wissen, aber wir sind nicht in der Lage, die Verantwortung in Bezug auf Faktoren, die außerhalb unserer Kenntnis und Kontrolle sind zu akzeptieren. Alle Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

REV 4 ISSUE DATE: 12/06/09

Bitte wenden Sie sich an Taconic unter www.taconic-ipd.com für ein Muster oder Angebot

Taconic International Ltd
Forest Park, Mullingar
County Westmeath
Republic of Ireland

Tel. +353 44 9338300
info@taconic-ipd.com

Taconic SP.z.o.o.
Ul. Milenijna 14
66-470 Kostrzyn n. Odra
Poland

Tel. +48 95 723 44 00
biuro@4taconic.com

Taconic International Ltd
Kalscheurener Str. 172-174
50354 Hürth
Germany

Tel. +49 2233 7100 06 0
info@taconic.de

Wildcat Taconic
School Close, Burgess Hill
West Sussex RH15 9RD
Great Britain

Tel. +44 1 444 247 756
info@wildcat-taconic.com

Taconic France
ZA Des Vernays
74210 Doussard
France

Tel. +33 450 4431 47
dft@4taconic.com

Produkt Spezifikation

Type 5057

Taconic's 5057 ist ein PTFE beschichtetes Glasgewebe Produkt mit einem Standard PTFE anteil. Hauptsächlich als ein Economy Qualität Backfolie oder Verpackungsmaterial, 5057 ist oft als ein Preis empfindliches alternativ in den Lebensmittel und Kunststoff Branchen betrachtet.

Produkt Eigenschaften	Einheiten	Wert	Toleranz	Prüfmethod
Produkt Name		5057		
Trärgewebe		E-glass		
Beschichtung		PTFE		
% Beschichtung		48	+/-2%	
Nennstärke	Mikrons	110		
Gesamt Gewicht	g/sqm	220	+/-5%	
Gebrauchstemperatur	°Celsius	-73° bis +260°		
Oberflächenwiderstand	Mega Ohms	N/A		
Durchschlagsfestigkeit	Volts	2000	Typisch	BS 903 C5
		1500	Minimum	
Adhäsion (Haftung)	N/5cm	22	Typisch	ISO 2411
		15	Minimum	
Zugfestigkeit	N/5cm	1300	Typisch Kette	ISO 1421
		900	Min Kette	
		N/A	Typisch Schuß	
		N/A	Min Schuß	
Reißfestigkeit	N	20	Typisch Kette	ISO 4874-1
		10	Min Kette	
		N/A	Typisch Schuß	
		N/A	Min Schuß	

Die Informationen in diesem Dokument enthaltenen Angaben basieren auf unseren allgemeinen Erfahrungen und erfolgt nach bestem Wissen, aber wir sind nicht in der Lage, die Verantwortung in Bezug auf Faktoren, die außerhalb unserer Kenntnis und Kontrolle sind zu akzeptieren. Alle Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

REV 1 ISSUE DATE: 12/06/09

Bitte wenden Sie sich an Taconic unter www.taconic-ipd.com für ein Muster oder Angebot



Product Specification

Type 5058

Taconic's 5058 is a PTFE coated glass fibre product with a medium PTFE content. Mainly used as release sheets in the manufacture of plastic bags or for mould release, 5058 is often seen as a price sensitive alternative in applications such as plastics, packaging and baking sheets. Standard widths of 5058 are 1000mm, 1200mm & 1500mm.

Product Properties	Units	Value	Tolerance	Test Method
Product Name		5058		
Reinforcing Fabric		E-glass		
Coating Type		PTFE		
% Coating		55	+/-2%	
Nominal Thickness	microns	114		
Total Coated Weight	g/sqm	240	+/-5%	
Operating Temperature	°Celsius	-73° to +260°		
Surface Resistivity	Mega Ohms	N/A		
Dielectric Breakdown	Volts	2500	Typical	BS 903 C5
		2000	Minimum	
Coating Adhesion Strength	N/5cm	22	Typical	ISO 2411
		15	Minimum	
Tensile Strength	N/5cm	1300	Typical Warp	ISO 1421
		900	Min Warp	
		N/A	Typical Weft	
		N/A	Min Weft	
Tear Strength	N	20	Typical Warp	ISO 9703
		10	Min Warp	
		N/A	Typical Weft	
		N/A	Min Weft	

Information contained in this document is based on our general experience and is given in good faith, but we are unable to accept responsibility in respect to factors which are outside our knowledge or control. All data is subject to change without notice.

REV 4 ISSUE DATE: 12/06/09

Please contact Taconic at www.taconic-ipd.com for samples or a quotation.

Taconic International Ltd
Forest Park, Mullingar
County Westmeath
Republic of Ireland

Tel. +353 44 9338300
info@taconic-ipd.com

Taconic SP.z.o.o.
Ul. Milenijna 14
66-470 Kostrzyn n. Odra
Poland

Tel. +48 95 723 44 00
biuro@4taconic.com

Taconic International Ltd
Kalscheurener Str. 172-174
50354 Hürth
Germany

Tel. +49 2233 7100 06 0
info@taconic.de

Wildcat Taconic
School Close, Burgess Hill
West Sussex RH15 9RD
Great Britain

Tel. +44 1 444 247 756
info@wildcat-taconic.com

Taconic France
ZA Des Vernays
74210 Doussard
France

Tel. +33 450 4431 47
dft@4taconic.com

Produkt Spezifikation

Type 7058

Taconic's 7058 ist ein PTFE beschichtetes Glasgewebe Produkt mit einem mittleren PTFE Anteil. Hauptsächlich verwendet als ein anti-haftendes Material in der Herstellung von Kunststoff Tragtaschen, für Entformung oder als schütz vorhänge Material 7058 ist oft als ein Preis wert alternative in industrien wie Kunststoff, Verpackungs, Chemische, Eletronik, Automotive und Lebensmittel vorbereitung betrachtet. Standard Breiten von 7058 sind 1000mm, 1200mm, 1500mm & 2000mm

Produkt Eigenschaften	Einheiten	Wert	Toleranz	Prüfmethod
Produkt Name		7058		
Trärgewebe		E-glass		
Beschichtung		PTFE		
% Beschichtung		58	+/-2%	
Nennstärke	Mikrons	120		
Gesamt Gewicht	g/sqm	255	+/-5%	
Gebrauchstemperatur	°Celsius	-73° bis +260°		
Oberflächenwiderstand	Mega Ohms	N/A		
Durchschlagsfestigkeit	Volts	2500	Typisch	BS 903 C5
		2000	Minimum	
Adhäsion (Haftung)	N/5cm	22	Typisch	ISO 2411
		15	Minimum	
Zugfestigkeit	N/5cm	1300	Typisch Kette	ISO 1421
		900	Min Kette	
		N/A	Typisch Schuß	
		N/A	Min Schuß	
Reißfestigkeit	N	20	Typisch Kette	ISO 4874-1
		10	Min Kette	
		N/A	Typisch Schuß	
		N/A	Min Schuß	

Die Informationen in diesem Dokument enthaltenen Angaben basieren auf unseren allgemeinen Erfahrungen und erfolgt nach bestem Wissen, aber wir sind nicht in der Lage, die Verantwortung in Bezug auf Faktoren, die außerhalb unserer Kenntnis und Kontrolle sind zu akzeptieren. Alle Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

REV 4 ISSUE DATE: 12/06/09

Bitte wenden Sie sich an Taconic unter www.taconic-ipd.com für ein Muster oder Angebot

Produkt Spezifikation

Type 5068

Taconic's 5068 ist ein PTFE beschichtetes Glasgewebe Produkt mit einem mittlerem PTFE anteil. Hauptsächlich verwendet als release sheets in der Herstellung von Kunststoff Tragtaschen oder für Form release, 5068 ist oft als ein superior alternativ in der Lebensmittel, Elektrische, automotive und Kunststoff bereichen betrachtet mit der glatten Oberfläche und bietet hervorragender Wert und Leistung an. Standard Breiten von 5068 sind 1000mm, 1200mm & 1500mm

Produkt Eigenschaften	Einheiten	Wert	Toleranz	Prüfmethod
Produkt Name		5068		
Trärgewebe		E-glass		
Beschichtung		PTFE		
% Beschichtung		60	+/-2%	
Nennstärke	Mikrons	128		
Gesamt Gewicht	g/sqm	272	+/-5%	
Gebrauchstemperatur	°Celsius	-73° bis +260°		
Oberflächenwiderstand	Mega Ohms	N/A		
Durchschlagsfestigkeit	Volts	3000	Typisch	BS 903 C5
		2500	Minimum	
Adhäsion (Haftung)	N/5cm	22	Typisch	ISO 2411
		15	Minimum	
Zugfestigkeit	N/5cm	1300	Typisch Kette	ISO 1421
		900	Min Kette	
		N/A	Typisch Schuß	
		N/A	Min Schuß	
Reißfestigkeit	N	20	Typisch Kette	ISO 4874-1
		10	Min Kette	
		N/A	Typisch Schuß	
		N/A	Min Schuß	

Die Informationen in diesem Dokument enthaltenen Angaben basieren auf unseren allgemeinen Erfahrungen und erfolgt nach bestem Wissen, aber wir sind nicht in der Lage, die Verantwortung in Bezug auf Faktoren, die außerhalb unserer Kenntnis und Kontrolle sind zu akzeptieren. Alle Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

REV 5 ISSUE DATE: 12/06/09

Bitte wenden Sie sich an Taconic unter www.taconic-ipd.com für ein Muster oder Angebot

Product Specification

Type 7069

Taconic's 7069 is a PTFE coated glass fibre product with a high PTFE content. Mainly used as release material in the manufacture of plastic bags or for mould release, 7069 is seen as a superior alternative in the food, electrical, automotive, uPVC welding & plastics sectors, with its smooth surface offering excellent value and performance. Standard widths of 7069 are 1000mm & 1500mm.

Product Properties	Units	Value	Tolerance	Test Method
Product Name		7069		
Reinforcing Fabric		E-glass		
Coating Type		PTFE		
% Coating		65	+/-2%	
Nominal Thickness	microns	142		
Total Coated Weight	g/sqm	309	+/-5%	
Operating Temperature	°Celsius	-73° to +260°		
Surface Resistivity	Mega Ohms	N/A		
Dielectric Breakdown	Volts	3500	Typical	BS 903 C5
		3000	Minimum	
Coating Adhesion Strength	N/5cm	22	Typical	ISO 2411
		15	Minimum	
Tensile Strength	N/5cm	1300	Typical Warp	ISO 1421
		900	Min Warp	
		N/A	Typical Weft	
		N/A	Min Weft	
Tear Strength	N	20	Typical Warp	ISO 4874-1
		10	Min Warp	
		N/A	Typical Weft	
		N/A	Min Weft	

Information contained in this document is based on our general experience and is given in good faith, but we are unable to accept responsibility in respect to factors which are outside our knowledge or control. All data is subject to change without notice.

REV 4 ISSUE DATE: 12/06/09

Please contact Taconic at www.taconic-ipd.com for samples or a quotation.

Taconic International Ltd
Forest Park, Mullingar
County Westmeath
Republic of Ireland

Tel. +353 44 9338300
info@taconic-ipd.com

Taconic SP.z.o.o.
Ul. Milenijna 14
66-470 Kostrzyn n. Odra
Poland

Tel. +48 95 723 44 00
biuro@4taconic.com

Taconic International Ltd
Kalscheurener Str. 172-174
50354 Hürth
Germany

Tel. +49 2233 7100 06 0
info@taconic.de

Wildcat Taconic
School Close, Burgess Hill
West Sussex RH15 9RD
Great Britain

Tel. +44 1 444 247 756
info@wildcat-taconic.com

Taconic France
ZA Des Vernays
74210 Doussard
France

Tel. +33 450 4431 47
dft@4taconic.com

Produkt Spezifikation

Type 5108

Taconic's 5108 ist ein PTFE beschichtetes Glasgewebe Produkt mit einem mittlerem PTFE anteil. Zunehmend gesehen als das meist kosteneffektiv Lebensmittel Band für die Herstellung von mehl Tortillas. Mit der anti-haft Oberfläche erlaubt hervorragende release Eigenschaften, 5108 wird auch als transportband material für die Herstellung von automotiv gummi profile, solar panel press covers und die Laminierung von Leiterplatten. Standard Breiten von 5108 sind 1000mm, 1200mm und 1500mm.

Produkt Eigenschaften	Einheiten	Wert	Toleranz	Prüfmethod
Produkt Name		5108		
Trärgewebe		E-glass		
Beschichtung		PTFE		
% Beschichtung		55	+/-2%	
Nennstärke	Mikrons	215		
Gesamt Gewicht	g/sqm	455	+/-5%	
Gebrauchstemperatur	°Celsius	-73° bis +260°		
Oberflächenwiderstand	Mega Ohms	N/A		
Durchschlagsfestigkeit	Volts	5000	Typisch	BS 903 C5
		2300	Minimum	
Adhäsion (Haftung)	N/5cm	30	Typisch	ISO 2411
		25	Minimum	
Zugfestigkeit	N/5cm	2500	Typisch Kette	ISO 1421
		2000	Min Kette	
		N/A	Typisch Schuß	
		N/A	Min Schuß	
Reißfestigkeit	N	40	Typisch Kette	ISO 4874-1
		25	Min Kette	
		N/A	Typisch Schuß	
		N/A	Min Schuß	

Die Informationen in diesem Dokument enthaltenen Angaben basieren auf unseren allgemeinen Erfahrungen und erfolgt nach bestem Wissen, aber wir sind nicht in der Lage, die Verantwortung in Bezug auf Faktoren, die außerhalb unserer Kenntnis und Kontrolle sind zu akzeptieren. Alle Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

REV 3 ISSUE DATE: 12/06/09

Bitte wenden Sie sich an Taconic unter www.taconic-ipd.com für ein Muster oder Angebot

Produkt Spezifikation

Type 7108

Taconic's 7108 ist ein PTFE Beschichtetes Glasgewebe Produkt mit einem hohen PTFE Anteil. Mit der glatten Oberfläche und hervorragende release Eigenschaften, wird 7108 hauptsächlich als ein sehr hoch effektives Transportband material in der Herstellung von mehl tortillas und eine auswahl von Fleisch Produkte. 7108 wird auch in der automotive/gummiprofilen, sonnen kollektor und in leiterplatten Industrie so wie in der Kunststoff industrie eingesetzt. Standard Breiten von 7108 sind 1000mm, 1200mm, 1500mm & 2000mm.

Produkt Eigenschaften	Einheiten	Wert	Toleranz	Prüfmethod
Produkt Name		7108		
Trärgewebe		E-glass		
Beschichtung		PTFE		
% Beschichtung		58	+/-2%	
Nennstärke	Mikrons	230		
Gesamt Gewicht	g/sqm	490	+/-5%	
Gebrauchstemperatur	°Celsius	-73° bis +260°		
Oberflächenwiderstand	Mega Ohms	N/A		
Durchschlagsfestigkeit	Volts	3500	Typisch	BS 903 C5
		3000	Minimum	
Adhäsion (Haftung)	N/5cm	30	Typisch	ISO 2411
		25	Minimum	
Zugfestigkeit	N/5cm	2500	Typisch Kette	ISO 1421
		2000	Min Kette	
		N/A	Typisch Schuß	
		N/A	Min Schuß	
Reißfestigkeit	N	40	Typisch Kette	ISO 4874-1
		25	Min Kette	
		N/A	Typisch Schuß	
		N/A	Min Schuß	

Die Informationen in diesem Dokument enthaltenen Angaben basieren auf unseren allegemeinen Erfahrungen und erfolgt nach bestem Wissen, aber wir sind nicht in der Lage, die Verantwortung in Bezug auf Faktoren, die außerhalb unserer Kenntnis und Kontrolle sind zu akzeptieren. Alle Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

REV 3 ISSUE DATE: 12/06/09

Bitte wenden Sie sich an Taconic unter www.taconic-ipd.com für ein Muster oder Angebot

Taconic International Ltd
Forest Park, Mullingar
County Westmeath
Republic of Ireland

Tel. +353 44 9338300
info@taconic-ipd.com

Taconic SP.z.o.o.
Ul. Milenijna 14
66-470 Kostrzyn n. Odra
Poland

Tel. +48 95 723 44 00
biuro@4taconic.com

Taconic International Ltd
Kalscheurener Str. 172-174
50354 Hürth
Germany

Tel. +49 2233 7100 06 0
info@taconic.de

Wildcat Taconic
School Close, Burgess Hill
West Sussex RH15 9RD
Great Britain

Tel. +44 1 444 247 756
info@wildcat-taconic.com

Taconic France
ZA Des Vernays
74210 Doussard
France

Tel. +33 450 4431 47
dft@4taconic.com

Produkt Spezifikation

Type 7148

Taconic's 7148 ist ein PTFE Beschichtetes Glasgewebe Produkt mit einem mittleren PTFE Anteil. Speziell entwickelt als ein Transportband material mit einer glatten, hoch release Oberfläche wird es in Anwendungen wie zum beispiel Kunststoff extrusion, Fixier press, Solar modul und hoch temperatur pressierung von Baustoffen eingesetzt. Es bietet hervorragender Wert und effizienz. Standard Breiten von 7148 sind 1000mm, 1500mm, 2000mm, 2400mm & 2600mm.

Produkt Eigenschaften	Einheiten	Wert	Toleranz	Prüfmethod
Produkt Name		7148		
Trärgewebe		E-glass		
Beschichtung		PTFE		
% Beschichtung		57	+/-2%	
Nennstärke	Mikrons	340		
Gesamt Gewicht	g/sqm	680	+/-5%	
Gebrauchstemperatur	°Celsius	-73° bis +260°		
Oberflächenwiderstand	Mega Ohms	N/A		
Durchschlagsfestigkeit	Volts	3800	Typisch	BS 903 C5
		2500	Minimum	
Adhäsion (Haftung)	N/5cm	70	Typisch	ISO 2411
		45	Minimum	
Zugfestigkeit	N/5cm	4200	Typisch Kette	ISO 1421
		3000	Min Kette	
		N/A	Typisch Schuß	
		N/A	Min Schuß	
Reißfestigkeit	N	90	Typisch Kette	ISO 4874-1
		40	Min Kette	
		N/A	Typisch Schuß	
		N/A	Min Schuß	

Die Informationen in diesem Dokument enthaltenen Angaben basieren auf unseren allgemeinen Erfahrungen und erfolgt nach bestem Wissen, aber wir sind nicht in der Lage, die Verantwortung in Bezug auf Faktoren, die außerhalb unserer Kenntnis und Kontrolle sind zu akzeptieren. Alle Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

REV 2 ISSUE DATE: 08/08/98

Bitte wenden Sie sich an Taconic unter www.taconic-ipd.com für ein Muster oder Angebot

Taconic International Ltd
Forest Park, Mullingar
County Westmeath
Republic of Ireland

Tel. +353 44 9338300
info@taconic-ipd.com

Taconic SP.z.o.o.
Ul. Milenijna 14
66-470 Kostrzyn n. Odra
Poland

Tel. +48 95 723 44 00
biuro@4taconic.com

Taconic International Ltd
Kalscheurener Str. 172-174
50354 Hürth
Germany

Tel. +49 2233 7100 06 0
info@taconic.de

Wildcat Taconic
School Close, Burgess Hill
West Sussex RH15 9RD
Great Britain

Tel. +44 1 444 247 756
info@wildcat-taconic.com

Taconic France
ZA Des Vernays
74210 Doussard
France

Tel. +33 450 4431 47
dft@4taconic.com



Produkt Spezifikation

Type 9108-3

Taconic's 9108-3 ist ein PTFE beschichtetes Glasgewebe Produkt mit einem hohen PTFE Anteil der hervorragender Wert und Leistung bietet. Mit der glatten Oberfläche und hervorragende release Eigenschaften, 9108-3 ist als ein sehr wirksames Lebensmittel Transportband Material für das kochen von ein umfangreiches Sortiment von Fleisch & Tortilla produkte verwendet.

Produkt Eigenschaften	Einheiten	Wert	Toleranz	Prüfmethod
Produkt Name		9108-3		
Trärgewebe		E-glass		
Beschichtung		PTFE		
% Beschichtung		58	+/-2%	
Nennstärke	Mikrons	230		
Gesamt Gewicht	g/sqm	490	+/-5%	
Gebrauchstemperatur	°Celsius	-73° bis +260°		
Oberflächenwiderstand	Mega Ohms	N/A		
Durchschlagsfestigkeit	Volts	4000	Typisch	BS 903 C5
		3000	Minimum	
Adhäsion (Haftung)	N/5cm	35	Typisch	ISO 2411
		28	Minimum	
Zugfestigkeit	N/5cm	2300	Typisch Kette	ISO 1421
		2000	Min Kette	
		N/A	Typisch Schuß	
		N/A	Min Schuß	
Reißfestigkeit	N	35	Typisch Kette	ISO 4874-1
		23	Min Kette	
		N/A	Typisch Schuß	
		N/A	Min Schuß	

Die Informationen in diesem Dokument enthaltenen Angaben basieren auf unseren allgemeinen Erfahrungen und erfolgt nach bestem Wissen, aber wir sind nicht in der Lage, die Verantwortung in Bezug auf Faktoren, die außerhalb unserer Kenntnis und Kontrolle sind zu akzeptieren. Alle Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

REV 2 ISSUE DATE: 12/06/09

Bitte wenden Sie sich an Taconic unter www.taconic-ipd.com für ein Muster oder Angebot

Taconic International Ltd
Forest Park, Mullingar
County Westmeath
Republic of Ireland

Tel. +353 44 9338300
info@taconic-ipd.com

Taconic SP.z.o.o.
Ul. Milenijna 14
66-470 Kostrzyn n. Odra
Poland

Tel. +48 95 723 44 00
biuro@4taconic.com

Taconic International Ltd
Kalscheurener Str. 172-174
50354 Hürth
Germany

Tel. +49 2233 7100 06 0
info@taconic.de

Wildcat Taconic
School Close, Burgess Hill
West Sussex RH15 9RD
Great Britain

Tel. +44 1 444 247 756
info@wildcat-taconic.com

Taconic France
ZA Des Vernays
74210 Doussard
France

Tel. +33 450 4431 47
dft@4taconic.com

Produkt Spezifikation

Type 9109-3

Taconic's 9109-3 ist ein PTFE beschichtetes Glasgewebe Produkt mit einem hohen PTFE Anteil der hervorragender Wert und Leistung bietet. Mit der glatten Oberfläche und hervorragende release Eigenschaften, 9109-3 ist als ein sehr wirksames Lebensmittel Transportband Material für das kochen von ein umfangreiches Sortiment von Fleisch & Tortilla produkte verwendet. 9109-3 ist auch in den automotive, solar, textil und kunststoff Industrien. Standard Breiten von 9109-3 sind 1000mm, 1500mm, 2000mm & 2400mm.

Produkt Eigenschaften	Einheiten	Wert	Toleranz	Prüfmethod
Produkt Name		9109-3		
Trärgewebe		E-glass		
Beschichtung		PTFE		
% Beschichtung		62	+/-2%	
Nennstärke	Mikrons	250		
Gesamt Gewicht	g/sqm	534	+/-5%	
Gebrauchstemperatur	°Celsius	-73° bis +260°		
Oberflächenwiderstand	Mega Ohms	N/A		
Durchschlagsfestigkeit	Volts	4500	Typisch	BS 903 C5
		3500	Minimum	
Adhäsion (Haftung)	N/5cm	35	Typisch	ISO 2411
		28	Minimum	
Zugfestigkeit	N/5cm	2300	Typisch Kette	ISO 1421
		2000	Min Kette	
		N/A	Typisch Schuß	
		N/A	Min Schuß	
Reißfestigkeit	N	35	Typisch Kette	ISO 4874-1
		23	Min Kette	
		N/A	Typisch Schuß	
		N/A	Min Schuß	

Die Informationen in diesem Dokument enthaltenen Angaben basieren auf unseren allgemeinen Erfahrungen und erfolgt nach bestem Wissen, aber wir sind nicht in der Lage, die Verantwortung in Bezug auf Faktoren, die außerhalb unserer Kenntnis und Kontrolle sind zu akzeptieren. Alle Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

REV 0 ISSUE DATE: 12/06/09

Bitte wenden Sie sich an Taconic unter www.taconic-ipd.com für ein Muster oder Angebot

Taconic International Ltd
Forest Park, Mullingar
County Westmeath
Republic of Ireland

Tel. +353 44 9338300
info@taconic-ipd.com

Taconic SP.z.o.o.
Ul. Milenijna 14
66-470 Kostrzyn n. Odra
Poland

Tel. +48 95 723 44 00
biuro@4taconic.com

Taconic International Ltd
Kalscheurener Str. 172-174
50354 Hürth
Germany

Tel. +49 2233 7100 06 0
info@taconic.de

Wildcat Taconic
School Close, Burgess Hill
West Sussex RH15 9RD
Great Britain

Tel. +44 1 444 247 756
info@wildcat-taconic.com

Taconic France
ZA Des Vernays
74210 Doussard
France

Tel. +33 450 4431 47
dft@4taconic.com



Produkt Spezifikation

Type 9119-3

Taconic's 9119-3 ist ein PTFE beschichtetes Glasgewebe Produkt mit einem hohen PTFE Anteil wo ausgezeichneter Wert und Leistung anbieten. Mit der super glatten Oberfläche und hervorragende release Eigenschaften, 9119-3 wird als ein superior LebensmittelTransportband Material für das kochen von einer umfangreiches Sortiment von Fleisch & Tortilla produkte. 9119-3 ist auch in den automotive, solar, textile und kunststoff Industrien eingesetzt. Standard Breiten von 9119-3 sind 1000mm, 1500mm, 2000mm & 2400mm.

Produkt Eigenschaften	Einheiten	Wert	Toleranz	Prüfmethod
Produkt Name		9119-3		
Trägergewebe		E-glass		
Beschichtung		PTFE		
% Beschichtung		63	+/-2%	
Nennstärke	Mikrons	255		
Gesamt Gewicht	g/sqm	550	+/-5%	
Gebrauchstemperatur	°Celsius	-73° bis +260°		
Oberflächenwiderstand	Mega Ohms	N/A		
Durchschlagsfestigkeit	Volts	4500	Typisch	BS 903 C5
		3500	Minimum	
Adhäsion (Haftung)	N/5cm	35	Typisch	ISO 2411
		28	Minimum	
Zugfestigkeit	N/5cm	2400	Typisch Kette	ISO 1421
		2000	Min Kette	
		N/A	Typisch Schuß	
		N/A	Min Schuß	
Reißfestigkeit	N	35	Typisch Kette	ISO 4874-1
		23	Min Kette	
		N/A	Typisch Schuß	
		N/A	Min Schuß	

Die Informationen in diesem Dokument enthaltenen Angaben basieren auf unseren allgemeinen Erfahrungen und erfolgt nach bestem Wissen, aber wir sind nicht in der Lage, die Verantwortung in Bezug auf Faktoren, die außerhalb unserer Kenntnis und Kontrolle sind zu akzeptieren. Alle Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

REV 3 ISSUE DATE: 12/06/09

Bitte wenden Sie sich an Taconic unter www.taconic-ipd.com für ein Muster oder Angebot

Taconic International Ltd
Forest Park, Mullingar
County Westmeath
Republic of Ireland

Tel. +353 44 9338300
info@taconic-ipd.com

Taconic SP.z.o.o.
Ul. Milenijna 14
66-470 Kostrzyn n. Odra
Poland

Tel. +48 95 723 44 00
biuro@4taconic.com

Taconic International Ltd
Kalscheurener Str. 172-174
50354 Hürth
Germany

Tel. +49 2233 7100 06 0
info@taconic.de

Wildcat Taconic
School Close, Burgess Hill
West Sussex RH15 9RD
Great Britain

Tel. +44 1 444 247 756
info@wildcat-taconic.com

Taconic France
ZA Des Vernays
74210 Doussard
France

Tel. +33 450 4431 47
dft@4taconic.com

Produkt Spezifikation

Type 7278

Taconic's 7278 ist ein PTFE Beschichtetes Glasgewebe Transportband Material mit einem mittlerem PTFE Anteil speziell entwickelt für Förder & Härtung Anwendungen wo ein Gewebeabdruck auf dem End Produkt benötigt wird. 7278 wird als ein robust Transportband in viele verschiedene Industrien eingesetzt bietet hervorragender Wert und Leistung. Die Spezielle PTFE Oberflächen Beschichtungen versichern den effizientesten release von aggressiven Lebensmittel und der aggressiver PVC Unterschicht. Die Entscheidung welches Produkt eingesetzt werden soll ist abhängig auf welches Muster auf der PVC Unterseite gewünscht ist oder welches Produkt transportiert wird auf dem Band. Standard Breite von 7278 ist 2.6m.

Produkt Eigenschaften	Einheiten	Wert	Toleranz	Prüfmethod
Produkt Name		7278		
Trärgewebe		E-glass		
Beschichtung		PTFE		
% Beschichtung		43	+/-2%	
Nennstärke	Mikrons	670		
Gesamt Gewicht	g/sqm	1085	+/-5%	
Gebrauchstemperatur	°Celsius	-73° bis +260°		
Oberflächenwiderstand	Mega Ohms	N/A		
Durchschlagsfestigkeit	Volts	4000	Typisch	BS 903 C5
		2500	Minimum	
Adhäsion (Haftung)	N/5cm	80	Typisch	ISO 2411
		60	Minimum	
Zugfestigkeit	N/5cm	4000	Typisch Kette	ISO 1421
		3000	Min Kette	
		N/A	Typisch Schuß	
		N/A	Min Schuß	
Reißfestigkeit	N	100	Typisch Kette	ISO 4874-1
		60	Min Kette	
		N/A	Typisch Schuß	
		N/A	Min Schuß	

Die Informationen in diesem Dokument enthaltenen Angaben basieren auf unseren allgemeinen Erfahrungen und erfolgt nach bestem Wissen, aber wir sind nicht in der Lage, die Verantwortung in Bezug auf Faktoren, die außerhalb unserer Kenntnis und Kontrolle sind zu akzeptieren. Alle Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

REV 3 ISSUE DATE: 12/06/09

Bitte wenden Sie sich an Taconic unter www.taconic-ipd.com für ein Muster oder Angebot

Taconic International Ltd
Forest Park, Mullingar
County Westmeath
Republic of Ireland

Taconic SP.z.o.o.
Ul. Milenijna 14
66-470 Kostrzyn n. Odra
Poland

Taconic International Ltd
Kalscheurener Str. 172-174
50354 Hürth
Germany

Wildcat Taconic
School Close, Burgess Hill
West Sussex RH15 9RD
Great Britain

Taconic France
ZA Des Vernays
74210 Doussard
France

Tel. +353 44 9338300
info@taconic-ipd.com

Tel. +48 95 723 44 00
biuro@4taconic.com

Tel. +49 2233 7100 06 0
info@taconic.de

Tel. +44 1 444 247 756
info@wildcat-taconic.com

Tel. +33 450 4431 47
dft@4taconic.com