



Technisches Datenblatt PVC Schrumpffolie Type 7802 F3C biaxial schrumpfend

Merkmale	Einheit	15my
Dichte ASTM D 1505	g/cm ³	1,35
Ausbeute	m ² /kg	49,4
Schrumpfung bei 110 °C MD/TD ASTM D 2732	%	ca. 35/35
Zugfestigkeit ASTM D 882	MPa	52-61
Reißdehnung ASTM D 882	%	94-117

Lager- und Transportbedingungen: max. 0-20°C. Vor Sonneneinstrahlung und Wärmeeinwirkung geschützt in Originalverpackung lagern. Rollen min. 24 Stunden vor Verarbeitung an Umgebungstemperatur der Verarbeitung anpassen.

Verarbeitungszeitraum: Max. 3 Monate nach Anlieferung

Die angeführten Daten, Mitteilungen und Empfehlungen geben die besten verfügbaren Erkenntnisse wieder. Sie sind nicht als zugesicherte Eigenschaften zu verstehen. Ansprüche können aus ihnen nicht abgeleitet werden. Abweichungen aus Gründen der Produktverbesserung bleiben vorbehalten. Im übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen hinsichtlich Prüfung der Eignung unseres Folienmaterials durch den Anwender

Pacplast GmbH Verpackungsfolien
Am Eichholz 7
42897 Remscheid
Tel.: +49 2191-9985-0
Fax: +49 2191-9985-11
www.pacplast.de
info@pacplast.de

Stand: 12/2016



Qualitätsmanagement
ISO 9001 : 2008

Hygienemanagement
DIN EN 15593 : 2008