

PAPIERFABRIK NETTEMÜHLE GmbH & Co. KG

56727 Mayen

Papierfabrik Nettemühle GmbH & Co. KG, Postfach 1654, 56706 Mayen

Technisches Datenblatt für Rollenpapier ohne Druck gebleicht „Cellulose“ ca. 38/40g /m² Ihre Art.-Nr.: 640024 ,640025, 640026 und 640027

Flächengewicht	38 g/m ²	ISO 536 Tappi T410
Absolute Feuchtigkeit	5,3 %	ISO 287 Tappi T412
Bruchwiderstand	l/md/sm 25 q/cd/st 14	DIN ISO 1924-3 Tappi T494
breitbezogene Bruchkraft	l/md/sm 1,7 q/cd/st 0,9	DIN ISO 1924-3 Tappi T494
Rohstoffbasis	100 % recycelte Faser	
Reißlänge längs	l/md/sm 4.500 q/cd/st 2.500	DIN ISO 1924-3 Tappi T494
Berstfestigkeit-Mullen	80	ISO 2758 Tappi T403
Aschegehalt	20	ISO 2144 Tappi T211
Weisse-Tappi	min. 73	ISO 2470 Tappi T452
Wasseraufnahme-Cobb g/m ²	25 (+/-3)	ISO 535 Tappi T441
Nassfestigkeit	> 20 %	ISO 3781

Papierfabrik Nettemühle GmbH&Co.KG
56727 Mayen Nikolaus-Otto-straße 8
Telefon 02651 9886-0
Telefax 02651 988624
www.nettemuehle.net
info@nettemuehle.net

Steuer-Nr. 29/200/0916/0
HRA 20336 Amtsgericht Koblenz
Bankverbindung
DE67576500100000020685
KSK Mayen MALADE51MYN

Komplementär :
Manfred Sax GmbH, Mayen
HRB 20780 Amtsgericht Koblenz
Geschäftsführer: Manfred Sax
Gerichtsstand u. erfüllungsort: 56727 Mayen