

TECHNISCHES DATENBLATT

RECA *arecal*/ Mehrzweckfettkartusche H1

Artikelnummer: 0896 800 400

VPE: 1/24

Inhalt: 400g

Produktbeschreibung:

Physiologisch unbedenkliches, farbloses Fett mit multifunktionaler Additiv-Kombination.
Im Lebensmittelbereich einsetzbar = NSF H1

- Gute Haftfähigkeit.
- Walkstabil und oxidationsbeständig.
- Unterstützt die Abdichtung.
- Staub und wasserabweisend.
- Harz-, säure- und silikonfrei.

Einsatzbereich:

Zur Schmierung und Pflege von Maschinen, Gleit- und Wälzlagern, zur Langzeitschmierung im Nassbereich, sowie in kritischen Bereichen der Lebensmittel-, Pharma-, Druck- und Papierindustrie.

Beim Einsatz im lebensmittelnahen Bereich darf nur die technisch notwendige Mindestmenge eingesetzt werden. Sollte das Produkt als Korrosionsschutzfilm für Lebensmittelkontaktflächen verwendet werden, muss es vor Wiedereinbetriebnahme des Gerätes vollständig entfernt werden.

Anwendung:

Wie bei Schmierfetten üblich. Die zu schmierenden Teile dünn und mäßig einstreichen. Lager im Hochtemperaturbereich maximal bis zur Hälfte füllen. Die Betriebsvorschriften der Fahrzeug-, Maschinen und Aggregathersteller sind zu beachten!

TECHNISCHES DATENBLATT

Technische Produktdaten

Seifenbasis	Anorganisch
Farbe	Transparent
Geruch	Mild
Dichte bei 20°C	0,871 g/ml
NLGI- Klasse (DIN 51818)	2
Einsatztemperatur	-20°C bis +150°C
Grundölviskosität bei 25°C	100mm ²
Tropfpunkt (DIN ISO 2176)	Ohne
Walkpenetration (DIN ISO 2137)	285
Korrosionsschutz (SKF Emcor- Test. DIN 51802)	0
VKA- Schweißkraft (DIN 51350)	1800 N
Bezeichnung nach DIN 51502	KP2N-20
Wasserlöslichkeit	Unlöslich
Lagerbedingungen	Fette: in Kunststoffkartuschen verbessern Lagerhaltung
Lagerfähigkeit	Kühl, trocken, stehend lagern
Hinweise	Betriebsvorschriften der Fahrzeug-, Maschinen- und Aggregathersteller sind zu beachten

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

Stand: 2015_04_09