PAPIERFABRIK NETTEMÜHLE GmbH & Co. KG
56727 Mayen

Papierfabrik Nettemühle GmbH & Co. KG, Postfach 1654, 56706 Mayen

Technisches Datenblatt für Seidenpapier hochweiss
„Cellulose“ ca. 33/35g /m²
Ihre Art.-Nr.: 600442, 600445, 600594

Flächengewicht	35 g/m²	ISO 536 Tappi T410
Absolute Feuchtigkeit	5,3 %	ISO 287 Tappi T412
Bruchwiderstand	l/md/sm 27 q/cd/st 15	DIN ISO 1924-3 Tappi T494
breitbezogene Bruchkraft	l/md/sm 1,8 q/cd/st 1,0	DIN ISO 1924-3 Tappi T494
Rohstoffbasis	100 % recyclierte Faser	
Reißlänge längs	l/md/sm 5.300 q/cd/st 2.900	DIN ISO 1924-3 Tappi T494
Berstfestigkeit-Mullen	84	ISO 2758 Tappi T403
Aschegehalt	12	ISO 2144 Tppi T211
Weisse-Tappi	min. 70	ISO 2470 Tappi T452
Wasseraufnahme-Cobb g/m²	15 (+/-3)	ISO 535 Tappi T441
Nassfestigkeit	> 20 %	ISO 3781

Papierfabrik Nettemühle GmbH&Co.KG
56727 Mayen Nikolaus-Otto-straße 8
Telefon 02651 9886-0
Telefax 02651 988624
www.nettemuehle.net
info@nettemuehle.net

Steuer-Nr. 29/200/0916/0
HRA 20336 Amtsgericht Koblenz
Bankverbindung
DE67576500100000020685
KSK Mayen MALADE51MYN

Komplementär :
Manfred Sax GmbH, Mayen
HRB 20780 Amtsgericht Koblenz
Geschäftsführer: Manfred Sax
Gerichtsstand u. erfüllungsort: 56727 Mayen